


## TD\_PSP

Filme de BOPP, transparente, tratamento superficial em ambas as faces, indicado para frontal de etiquetas autoadesivas.



Camada tratada não termoselável  
Núcleo PP  
Camada tratada

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Tratamento superficial em ambas as faces.
- ✓ Ótimas propriedades óticas.
- ✓ Excelente rigidez.
- ✓ Facilidade de reciclagem, sendo possível reciclar com frascos de PP e PEAD.

### APLICAÇÕES

- ✓ Frontal de etiquetas autoadesivas.
- ✓ Indicado para aplicações com demanda de conversão em ambas as faces.

### VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	TD_PSP		
			TD40PSP	TD48PSP	TD50PSP
<b>Propriedades Principais</b>					
ESPESSURA	DIN 53370	µm	40	48	50
GRAMATURA	Vitopel	g/m <sup>2</sup>	36,7	43,7	45,5
RENDIMENTO		m <sup>2</sup> /kg	27,3	22,9	22,0
HAZE	ASTM D 1003	%		2,5	
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm		≥38	
<b>Propriedades Descritivas</b>					
BRILHO	ASTM D 2457	u.b.		86	
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup> MD   TD		150   300	
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD   TD		220   60	
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD   TD		3,0   1,5	

#### NOTAS

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.  
2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto. As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado janeiro/2024

#### Unidades

» Votorantim ☎ 55 15 3242-9800  
» Mauá ☎ 55 11 4977-7200