


SPE_GMZ

Filme de BOPP, opaco, tratamento superficial na face externa (brilhante), face interna com aspecto visual e tátil similar ao papel, indicado para rótulos pré-cortados (magazine).



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Alta opacidade e gramatura com rendimento superior ao papel.
- ✓ Facilidade de reciclagem, sendo possível reciclar junto com frascos de PP e PEAD.
- ✓ Propriedades antiestáticas adequadas para rotulagem do tipo magazine.
- ✓ Efeito mate similar ao papel na face interna, com as vantagens do BOPP.
- ✓ Resistência mecânica superior ao papel.

APLICAÇÕES

- ✓ Rótulos pré-cortados (magazine).

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	SPE_GMZ
Propriedades Principais			SPE37GMZ
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	37,0
ESPESSURA NOMINAL	DIN 53370	µm	49,0
RENDIMENTO		m ² /kg	27,0
TRANSMITÂNCIA	ASTM D 1003	%	19
BRILHO 85° (FACE MATE)	ASTM D 2457	u.b.	10
BRILHO 20° (FACE BRILHO)	ASTM D 2457	u.b.	87
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38
Propriedades Descritivas			
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	90 170
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	170 40
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD TD	2,5 4,0

NOTAS

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado agosto/2022

Unidades

» Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
» Mauá ☎ 55 11 4977-7200