


TE_RW

Filme de BOPP, transparente, não termoselável, tratamento superficial na face externa, para impressão e laminação.



Camada tratada não termoselável
Núcleo de PP
Camada não termoselável

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Tratamento superficial na face externa para ancoragem de tintas e/ou adesivos.
- ✓ Excelente transparência e brilho.
- ✓ Não termoselável.
- ✓ Estabilidade térmica adequada para a aplicação.

APLICAÇÕES

- ✓ Filme externo em embalagem laminada para papéis de escritório.

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	TE_RW
Propriedades Principais			TE15RW
ESPESSURA	DIN 53370	µm	15
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	13,7
RENDIMENTO		m ² /kg	73,3
HAZE	ASTM D 1003	%	1,2
BRILHO	ASTM D 2457	u.b.	93
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥38
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO <small>(FILME/FILME NT/NT)</small>	ASTM D 1894	-	0,50
Propriedades Descritivas			
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	150 280
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	170 45
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD TD	5,0 2,0
PERMEABILIDADE AO VAPOR D'ÁGUA	ASTM F 1249 (38°C/90%UR)	g/m ² /24h	8,7

NOTAS

- 1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.
3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado agosto/2022

Unidades

- » Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
» Mauá ☎ 55 11 4977-7200