


TSE_EZRW

Filme de BOPP, transparente, termoselável nas duas faces, sendo a face não tratada com selagem de abertura fácil e tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação.



Camada termoselável tratada
Núcleo de PP
Camada Easy-open

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Facilidade de abertura da área selada, eliminando a característica de rasgo da embalagem nesta região.
- ✓ Ótima hermeticidade de selagem.
- ✓ Superfície desenhada para alta performance nas linhas de embalagem e empacotamento de resmas. Estabilidade dimensional adequada.
- ✓ Tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação.

APLICAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

- ✓ Filme interno da estrutura laminada para resmas termoseladas de papéis de escritório onde se requer abertura não destrutiva das áreas seladas.

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	TSE_EZRW
Propriedades Principais			TSE20EZRW
ESPESSURA	DIN 53370	µm	20
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	18,2
RENDIMENTO		m ² /kg	54,9
HAZE	ASTM D 1003	%	17
RESISTÊNCIA DE SELAGEM	Vitopel	N/15mm	2,7
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥38
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO (FILME/FILME NT/NT)	ASTM D 1894	–	0,30
Propriedades Descritivas			
FAIXA DE SELAGEM	Vitopel	°C	105 - 145
RESISTÊNCIA À TRACÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	150 270
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	180 50
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD TD	4,8 2,0

NOTAS

- 1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
- 2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.
- 3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado junho/2023

Unidades

» Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
» Mauá ☎ 55 11 4977-7200