


TE_TA

Filme de BOPP, transparente, tratamento superficial na face externa, para fita adesiva.



Camada com tratamento superficial de alta energia
Núcleo PP
Camada não termoselável

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Excelente transparência e brilho.
- ✓ Tratamento superficial na face externa.
- ✓ Baixo alongamento longitudinal.
- ✓ Baixo encolhimento residual.
- ✓ Ótima ancoragem de adesivos base acrílico ou borracha.
- ✓ Adequado para impressão antes da adesivação.

APLICAÇÕES

- ✓ Indicado especialmente como substrato para fitas adesivas base acrílico e base borracha.

VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	TE_TA			
Propriedades Principais			TE20TA	TE25TA	TE28TA	TE40TA
ESPESSURA	DIN 53370	µm	20,5	24,5	27,3	40
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	18,7	22,3	24,8	36,4
RENDIMENTO		m ² /kg	53,6	44,9	40,3	27,5
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38			
Propriedades Descritivas						
HAZE	ASTM D 1003	%	0.8			
BRILHO	ASTM D 2457	u.b.	96			
RESISTÊNCIA À TRACÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	160 300			
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	150 55			
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD TD	4,0 1.5			

NOTAS

- 1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
- 2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.
- 3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado agosto/2022

Unidades

- » Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
- » Mauá ☎ 55 11 4977-7200