


## TE\_GL

Filme de BOPP, transparente, tratamento superficial na face externa, para liner de etiquetas autoadesivas.



Camada com tratamento superficial de alta energia  
Núcleo PP  
Camada não termoselável

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Propriedades mecânicas adequadas para equipamentos de alta performance.
- ✓ Baixo encolhimento residual.
- ✓ Adequada maquinabilidade.
- ✓ Excelente rigidez.
- ✓ Tratamento superficial na face externa para siliconização.

### APLICAÇÕES

- ✓ Liner para etiquetas autoadesivas, adequado para processos de siliconização com cura térmica menos agressiva ou cura UV.

### VALORES TÍPICOS

PROPRIEDADES	PROCEDIMENTO	UNIDADE	SPD_GPS	
			TE28GL	TE40GL
<b>Propriedades Principais</b>				
ESPESSURA	DIN 53370	µm	27,3	40
GRAMATURA	Vitopel	g/m <sup>2</sup>	24,8	36,4
RENDIMENTO		m <sup>2</sup> /kg	40,3	27,5
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥38	
<b>Propriedades Descritivas</b>				
RESISTÊNCIA À TRACÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup> MD   TD	165   285	
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD   TD	140   60	
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel (120°C/5min)	% MD   TD	4,0   2,0	

#### NOTAS

- 1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
- 2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.
- 3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.

Revisado agosto/2022

#### Unidades

- » Votorantim ☎ 55 15 3242-9800
- » Mauá ☎ 55 11 4977-7200